

# BETOTOP 2

## VIRSMAS CIETINĀTĀJS VIDĒJAS SLODZES RŪPNIECISKAJĀM GRĪDĀM

**BETOTOP 2** ir lietošanai gatavs pulverveida virsmas cietinātājs, kura sastāvā ir rūpīgi izvēlēti minerāli pildmateriāli ar augstu nodilumizturību un Portland cements. Šo produktu izmanto, lai uzlabotu betona grīdu nodiluma un triecienizturību. Uzber sausā veidā uz svaiga betona. BETOTOP 2 var izmantot arī tērauda šķiedras betona grīdām, lai nosegtu tērauda šķiedras.

### Materiāla īpašības

- efektīvs pret nodilumu
- paaugstina betona grīdu nodilumizturību
- samazina betona grīdu putēšanu
- viegli uzklājams un kopjams
- zema porainība un ūdens uzsūkšana
- neaizdegas
- nekorodējošs
- izturīgs pret eļļām

### Izmantošanas vietas

- betona grīdām ar vidēju slodzi
- noliktavu un ražošanas ēkas
- veikali, tirdzniecības teritorijas
- sabiedriskas ēkas
- autostāvvietas
- saldētavu ēkas
- mazgātavas

### Tehniskie dati

BETOTOP 2 atbilst EN 13813 prasībām

Izturība pret spiedienu:	≥75 N/mm <sup>2</sup> EN 13892-2
Spiediena izturības klase:	C70
Lieces izturības klase:	F10 EN 13813
Nodilumizturība (Böhme tests):	6,0 cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup> EN 13892-3
Böhme nodilumizturības klase:	A6 EN 13813

### Kul Patēriņa norma

BETOTOP 2 ieteicamais materiāla patēriņš ar bēšanas metodi ir 3 – 5 kg/m<sup>2</sup>, atkarībā no objekta. Krāsojot ieteicamā patēriņa norma ir min 4 kg/m<sup>2</sup>.



### Uzklāšanas instrukcija

#### PAMATA BETONS

Pamata betonam jā satur vismaz 260 kg/m<sup>3</sup> cementa. Ūdens cementa koeficientam jābūt pēc iespējas zemākam. Nedrīkst pieļaut ūdens peļķu rašanos uz virsmas. Gaisa saturam betonā jābūt mazākam par 3%.

#### BETOTOP 2 UZKLĀŠANA

BETOTOP 2 uzklāj uz pamata betona ar sausās bēšanas metodi. Lai iegūtu optimālu rezultātu, ir ieteicams uzklāšanu veikt divos etapos. Pirmajā etapā ieteicams pirms cietinātāja uzklāšanas betona virsmu noslīpēt ar slīpmašīnas "šķīvi". Pēc tam uzklāt 2/3 patēriņa normas ar rokām vai kaisītāju. Ja materiāls piesūcies ar mitrumu, virsma vēlreiz jānoslīpē ar šķīvi. Pēc tam jāuzklāj atlikusī 1/3 normas un jānoslīpē vēlreiz. Lai iegūtu gludu un mirdzošu virsmu, beigu pulēšanai izmantot slīpmašīnu ar lāpstiņām.

#### PĒCAPKOPE

BETOTOP 2 pēc virsmas apdares ieteicams pārklāt ar plēvi vai ir apkopes ķimikāliju, lai aizturētu pārāk ātru izžūšanu. Pretējā gadījumā virsma var sākt plaisāt. Ieteicams izmantot BETOTEX vai KOROTEX apkopes ķimikālijas.

### Iepakojums

BETOTOP 2 ir iepakots 25kg stiprināta papīra maisos vai lielajā 1000 kg "big bag". Produktu var glabāt oriģinālajā iepakojumā pasargātu no mitruma līdz 12 mēnešiem.

### Drošības prasības

Produkts satur cementu, kas var izraisīt ādas kairinājumu. Ja nokļūst uz ādas, mazgāt cietušo vietu zem tekoša ūdens. Ieteicams vilkt cimdus, masku un aizsargbrilles.

### Pārdošana un konsultācijas

#### BETOTRADE OÜ

Tapri 13, Tallina, 11415

Igaunija

Tel: +372 656 6767

E-post: info@betotrade.ee

www.betotrade.ee